

Technische fiche

PYROPLAST – primer L

Anti-korrosieverf op basis van oplosmiddelen voor de behandeling van ijzer- en staalbouwelementen

| | |
|--------------------------------------|---|
| Toepassing | Anti-korrosieverf voor ijzer- en staalbouwelementen, die met pyroplast-brandwerende producten moeten worden behandeld. |
| Verpakking | 10 kg-blikken |
| Kleur | roodbruin |
| Verwerking | Strijken, rollen, spuiten |
| Verbruik | ca. 150 ml/m ² (d.w.z. een droge laagdikte van ca. 40 µm). |
| Vorbereiden van de ondergrond | <p>Onbehandelde profielen Zandstralen tot de genormeerde zuiverheidsgraad 2 ½ volgens DIN 55 928; eventueel zorgvuldig manueel ontroesten.</p> <p>Gegroundverfde profielen Niet vastzittende lagen verwijderen. Bij intacte oude lagen de compatibiliteit controleren, eventueel afslijpen en stof verwijderen.</p> |
| Informatie over de verwerking | <p>Voor gebruik goed oproeren. Niet onder +5°C (materiaal, ondergrond en luchttemperatuur) en boven 80 % rel. luchtvochtigheid verwerken.</p> <p>Strijken, rollen, airless-spuiten : Onverdund verwerken.</p> <p>Hogedrukspuiten: met ca. 10 % terpentijn verdunnen</p> |
| Verdunning | indien noodzakelijk met terpentijn verdunnen |
| Materiaalreiniging | Onmiddellijk na gebruik met universele verdunner. |

| | |
|--|---|
| Droogtijd | Bij +20°C, 60 % relatieve luchtvochtigheid en een aangebrachte hoeveelheid van 100 ml/m ² : - na ca. 30 min. : stofdroog; - na ca. 6 uur : overschilderbaar. |
| Ontvlammingspunt | ca. 25°C |
| Soortelijk gewicht | ca. 1,43 g/cm ³ bij + 20°C |
| Voorschrift i.v.m. gevaarlijke stoffen | Het product moet volgens 91/155/EWG als schadelijk „Xn“ worden gekentekend. Bevat xyleen. |
| Bijzondere gevaren | Ontvlambaar (R10). Schadelijk bij inademing en aanraking met de huid (R20/21). |
| Veiligheidsaanbevelingen | Spuitnevel niet inademen (S23). Bij ontoereikende ventilatie geschikte ademhalingsbescherming dragen (S38). Uitsluitend in goed geventileerde plaatsen gebruiken (S51) |
| Arbeidsveiligheid | De algemene richtlijnen voor de verwerking van verven moet worden opgevolgd. Tijdens het strijken boven het hoofd een veiligheidsbril dragen. Bij het spuiten een veiligheidsbril en ademhalingsbescherming dragen. |
| Opslag / transport | Opslag min. 12 maanden mogelijk. Koel en droog opslaan. Tegen vorst beschermen, ook tijdens het transport. Slechts in de originele blikken opslaan en wel zodanig, dat alleen vakpersoneel toegang heeft. Geopende blikken na gebruik goed sluiten. |
| Milieubescherming | Niet lozen in de grond, in het water of in de riolering. |
| <p>Brandbeschermende maatregelen mogen slechts worden uitgevoerd door geschoold en gespecialiseerd personeel.</p> <p>Deze technische fiche moet U informeren. Gezien de veelvuldige toepassingsmogelijkheden kunnen wij geen garantie geven voor individuele gevallen. Dit geldt ook dan, indien wij technische raadgevingen hebben gedaan. Deze zijn gebaseerd op de resultaten van onderzoeken en op ervaringen, maar in elk geval niet bindend. Mondelinge afspraken moeten principieel schriftelijk worden bevestigd.</p> | |