

Productspecificatie		
Product:	EC 3CTX top coat (deklaag)	
Omschrijving:	Transparante deklaag voor EC 3CTX coating	
Kenmerk	Typische waarden	Testmethode
Productspecificaties		
Verschijningsvorm	Troebele bruinachtige vloeistof	Visueel
Viscositeit (20°C)	400 – 600 cps	Brookfield RVT, snelheid 3/100 rpm
Dichtheid (20°C)	0,94 g/cm ³ ± 0,05	Pyknometer
pH (20°C – 10% in water)	Niet van toepassing – op basis van oplosmiddel	pH-meter
Actieve stof	ca. 50 %	Mettler Toledo automatische vochtanalysator
Vaste stofgehalte	460 g/liter (binnen de grenzen overeenkomstig EU-voorschriften (600 g/l in 2007 en 500 g/l in 2010))	
Geur	White spirit	Normale perceptie

Exoneratieclausule:

EcoChem / Chemresult kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke claims die volgen uit het gebruik en de toepassing van dit product. De data in dit document zijn richtlijnen over het gebruik en de toepassing van het product die gebaseerd zijn op onze ervaring en kennis. Voor de inhoud van deze richtlijnen kunnen wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden.

Het bedrijf dat de coating aanbrengt moet het toepassingscertificaat van het product leveren.

Productinformatie	
Product:	EC 3CTX top coat (deklaag)
Omschrijving:	Transparante deklaag voor EC 3CTX Comp. A en B (grondlaag)
Algemene informatie	EC 3CTX top coat (deklaag) beschermt de EC 3CTX Comp. A en B (grondlaag) tegen vocht en mechanische impact. EC 3CTX top coat (deklaag) biedt een hoge krasbestendigheid en is resistent op plaatsen met 90% RV. EC 3CTX top coat (deklaag) filmeigenschappen: kleurloos mat.
Brandvertragend systeem:	EC 3CTX top coat (deklaag) is een melaminecoating.
Gebruik: <i>Uitsluitend in combinatie met EC 3CTX</i> Timmerhout / houten oppervlakken binnen	EC 3CTX top coat (deklaag) kan uitsluitend gebruikt worden binnen.
Aanbrengen:	Het oppervlak moet vrij zijn van stof, vet, was en harsen. Het product kan aangebracht worden door te strijken, te spuiten (conventioneel of airless) of met de rol. Droogtijd: normale luchtdroging wordt aanbevolen, bij temperaturen tussen 15 – 30 °C en een relatieve vochtigheid < 60%. Bij 20°C en 60% RV: handdroog: 4 uur. Gebruiksklaar na 24 uur. Raadpleeg het veiligheidsgegevensblad van het product voor gebruik. Bevat gealkoxylerde alkylfenol wat allergische reacties kan veroorzaken.
Aan te brengen hoeveelheid:	55 µ nat (= 40 g/m ² natte coating).
Hantering en veiligheid:	Niet gevaarlijk volgens 1907/2006/EG. Raadpleeg het veiligheidsgegevensblad van het product voor gebruik. Bevat gealkoxylerde alkylfenol wat allergische reacties kan veroorzaken. De dampen kunnen duizeligheid en sufheid veroorzaken.
Opslag & houdbaarheid:	Opslagomstandigheden: temperatuur: 5 – 35°C – in afgesloten containers. Min. 18 maanden houdbaar.
Standaardverpakking:	Verpakkingseenheid: 10 kg metalen emmer. Per pallet: 30 emmers (300 kg in totaal).